

Sprayburk med lufttorkande isolationstäckfärg med mycket god täckförmåga som ger en högblank yta med extrem varaktighet. Isolationstäckfärgen ger ett hårt ogenomträngligt skydd i svåra miljöer. Ger bra skydd för kryptström.

Mycket god kemisk och mekanisk motståndskraft. Speciellt lämpad för målning av motorlindningar mm som en skyddsåtgärd innan slutmontering. Även härvistoppning underlättas om statorn målas eller sprayas först.



Applikationer

Lämpad för motorlindningar, mindre transformatorer och för isolering i övriga typer av elektrisk utrustning.

Egenskaper

- God täckförmåga.
- Bra skydd för kryptström.
- God kemisk och mekanisk motståndskraft.
- Klass H 180°C.

Sammansättning

Lufttorkande alkyd.

Färger

Klar eller röd.

Förpackning

400 ml sprayburk. 12 stycken sprayburkar per kartong.

Godkännande

UL file E220579

Tekniska data

- Flampunkt: 40°C
- Densitet: 0,96–0,99 g/cm³
- Flyktighet: 40–42 %
- Viskositet vid 25°C: 0,5 pois
- Torktid vid 20°C:
 - Yttorr: 8–10 minuter
 - Genomtorr/hanterbar: 30–45 minuter
 - Genomhärdad: 24 timmar
- Härdform: lufttorkande/snabbtorkande i ugn
- Applicering: Spray
- Drivgas: butangas
- Lagringsstabilitet: 12 månader i sval lokal
- Genomslagsspänning: 1 110 V/0,01 mm
- Rengöringsmedel/förtunning: Xylen/Thinner Ultimeg 2000/T4
- Säkerhetsdatablad följer gällande regler i Sverige.

Artikellista

| Artikelnummer | Varubenämning | Färg |
|---------------|------------------------|------|
| 110570 | Ultimeg 2000/372 spray | Röd |
| 125983 | Ultimeg 2000/372 spray | Klar |

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se